

# FICHA TÉCNICA

## Masilla de Chukum

SACO DE 20 KG

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de cemento blanco, cal y polvo fino de piedra caliza proveniente de la región de Yucatán.

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mezcla de cemento blanco CPC 30, cal, carbonato de calcio extraído de suelo yucateco que, al combinarse con el agua de chukum, produce una pasta lista para aplicarse en la superficie que se desee.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Polvo fino color claro.

### RENDIMIENTO

1 saco de 20 kg = 3 m<sup>2</sup>, para un grosor de 4mm.

### APLICACIÓN

Se realiza una mezcla con el agua de chukum y se aplica sobre la superficie en calidad emparche, aplanado rústico o revoco fino.

# FICHA TÉCNICA

## Masilla de Chukum

SACO DE 20 KG

### USOS

Utilizado como un acabado final estilo rústico para todo tipo de superficies. Puede aplicarse tanto en interiores como exteriores, por ejemplo, muros, baños, piscinas, mesetas, espejos de agua, fuentes, entre otros.

### RECOMENDACIONES

Para preparar la mezcla use agua de chukum, no utilizar recipientes con residuos de azúcares para adicionar el agua a la mezcla por bulto de 20kg. Agregue, de manera gradual, el agua a la masilla, mientras mezcla lentamente para evitar incluir burbujas de aire, ya sea en forma manual, hasta obtener una mezcla de consistencia suave y homogénea.

### PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua. Durante su almacenamiento, evitar exponer el producto a condiciones extremas. No se ingiera, en caso de ingestión acudir al médico inmediatamente.



¡ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER EL VIDEO  
DE APLICACIÓN DE  
MATERIALES!